

KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

NADELVLIES-BODENBELÄGE



Stand: 29.08.2023

Belagstyp	VEBE Belagsname	KIESEL Klebstoffe	Zahnung
Nadelvlies	Strong 956 Strong 745 S-L Strong Compact 926	Okatmos® EN 30	TKB B2
	Strong 733 L	Okatmos® EN 30 Okatmos® ET 6	
Nadelvlies Bahnenware ableitfähig	Strong 956 Strong 745 S-L Strong 733 L Strong Compact 926	Okatmos® ET 6-L	Kiesel-Spezial-Zahnung GL
Nadelvlies Fliesen	Strong 966	Okatmos® star 150 Plus Okatmos® ER 15	Rolle oder
	Strong 966 ableitfähig	Okatmos® star 150 Plus + Antistatikum D Okatmos® ER 15 + Antistatikum D	bei Okatmos® star 150 Plus TKB A2

Die hier aufgelisteten Klebstofftypen sind alle gemäß der GEV EC1 bzw. EC1^{Plus} klassifiziert. Darüber hinaus sind unsere Klebstoffe aus der Okatmos®-Serie hygienisierend ausgestattet, so dass mikrobiell induzierte Geruchsentwicklungen beim Einsatz der Produkte auf Untergründen im Systemaufbau nicht auftreten.

Es gelten grundsätzlich die Anforderungen gemäß der VOB, Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten sowie dem Stand der Technik.

Diese Empfehlung ist in erster Linie als Standard für Neubauten entwickelt worden. In Einzelfällen sind, nach Rücksprache mit Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG, Abweichungen möglich.

In diesen Fällen und bei Sanierungen bitte wir Sie, sich mit Kiesel Bauchemie unter der Telefon-Nr. +49 (0)711-93134-0 in Verbindung zu setzen.

Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und sind als allgemeine Hinweise zu verstehen. Eine Haftung für das Gelingen der Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die Baustellenbedingungen und die sachgemäße Verarbeitung keinen Einfluss haben. Auf alle Fälle empfiehlt sich vor der Anwendung ein praktischer Versuch.

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter der oben genannten Produkte sowie die VEBE Verlegeanleitung (www.condor-group.eu)!

Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung verlieren die bisher gültigen Verlegeempfehlungen ihre Gültigkeit.

Ansprechpartner/Kontaktadresse technischer Auskunftsservice

Manfred Dreher
Leiter Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
dreher@kiesel.com
0711 93134-353

Thomas Schaffer
Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
schaffer@kiesel.com
0711 93134-354

Friedrich Weber
Anwendungstechnik
Fliese, Fußboden/Parkett
weber@kiesel.com
0711 93134-325

Konrad John
Anwendungstechnik Fußboden
Tangermünde
john@kiesel.com
039322 95112

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

NADELVLIES-BODENBELÄGE



Stand: 29.08.2023

Untergrund	Die Einwanderung von Feuchtigkeit in den zu belegenden Untergrund muss ausgeschlossen sein.					
	Calciumsulfat (CA) Calciumsulfat- fließestrich (CAF)	Zementestrich (CT)	Gussasphaltestrich (AS) abgesandet	Vakuumbeton, Beton oder Zement- verbundestrich	Neue Span- bzw. OSB- Verlegeplatten mit Nut/Feder (P4-P7 bzw. OSB/2-4)	Neue Trockenestrichelemente (z.B. Gipsfaserplatten u. ä.)
max. Restfeuchte	< 0,5 CM-% (unbeheizt) < 0,3 CM-% (beheizt)	< 2,0 CM-% (unbeheizt) < 1,8 CM-% (beheizt)	entfällt	< 7 Gew.-%	entfällt bzw. bei Holzuntergründen – sofern vorhanden – Herstellervorgaben beachten	
Untergrund- vorbereitung	BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten			TKB Merkblatt zur Beurteilung und Vorbereitung von Spanplatten beachten		Herstellerangaben beachten
	anschleifen, absaugen			kugelstrahlen, absaugen	Überstände abschleifen, Fläche gut säubern und absaugen, Stoßfugen und Schraubenlöcher schließen mit ServoFine F 333 oder Okamul RSG Plus	
Grundierung	Okatmos® EG 20	Okatmos® EG 20	Okatmos® EG 20	Okapox GF 2 x auftragen	Okatmos® EG 20 oder Okamul RSG	
Spachtelmasse	Servoplan Ki 1 oder Servoalpha AF 1000			Servoplan S 444		Servoplan Ki 1 oder Servoalpha AF 1000

Es gelten grundsätzlich die Anforderungen gemäß der VOB, Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten sowie dem Stand der Technik. Diese Empfehlung ist in erster Linie als Standard für Neubauten entwickelt worden.

In Einzelfällen sind, nach Rücksprache mit Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG, Abweichungen möglich.

In diesen Fällen und bei Sanierungen bitte wir Sie, sich mit Kiesel Bauchemie unter der Telefon-Nr. +49 (0)711-93134-0 in Verbindung zu setzen.

Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und sind als allgemeine Hinweise zu verstehen. Eine Haftung für das Gelingen der Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die Baustellenbedingungen und die sachgemäße Verarbeitung keinen Einfluss haben. Auf alle Fälle empfiehlt sich vor der Anwendung ein praktischer Versuch.

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter der oben genannten Produkte sowie die VEBE Verlegeanleitung (www.condor-group.eu)!

Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung verlieren die bisher gültigen Verlegeempfehlungen ihre Gültigkeit.

Ansprechpartner/Kontaktadresse technischer Auskunftsservice

Manfred Dreher
Leiter Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
dreher@kiesel.com
0711 93134-353

Thomas Schaffer
Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
schaffer@kiesel.com
0711 93134-354

Friedrich Weber
Anwendungstechnik
Fliese, Fußboden/Parkett
weber@kiesel.com
0711 93134-325

Konrad John
Anwendungstechnik Fußboden
Tangermünde
john@kiesel.com
039322 95112

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen
Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.com

